

PORPLASTIC 2S *game+track* - покрытие для многофункциональных спортивных сооружений

Водопроницаемая двухслойная бесшовная сэндвич система покрытия с верхним износостойким слоем из EPDM -гранулята

Структура покрытия

Разметочная краска:

PORPLASTIC X990 / X992

УФ-стойкий лак (по выбору)

PORPLASTIC S620

Износостойкий слой (ок. 6 - 8 мм):

PORPLASTIC T770 c

PORPLASTIC EPDM 1 - 3 мм

Эластичный слой (ок. 9 - 12 мм):

PORPLASTIC T770 / T776 и

резиновая крошка 1 - 4 мм


Грунтовка:

PORPLASTIC P270 для асфальта

PORPLASTIC P274 для бетона, малых площадей

Связанное несущее

основание (асфальт, бетон):



Свойства покрытия

- Общая толщина покрытия ок. 15 - 20 мм
- сертифицировано по нормам DIN V18035/6, тип В
- водопроницаемое
- пористая, относительно гладкая поверхность
- повышенная устойчивость к истиранию
- устойчивое к атмосферному воздействию и воздействию ультрафиолетовых лучей
- расцветка в ассортименте

Поставщик:



ООО "Невэласт"

г. Санкт-Петербург, Невский пр-т 151

тел. (812) 983-78-79 nevaelast@yandex.ru

PORPLASTIC Sportbau von Cramm

Hohenneuffenstr. 14 • D-72622 Nürtingen

Tel.+49-7022-244500 • info@porplastic.de

PORPLASTIC2S game+track

РАСХОД И УКЛАДКА

Слой	Материал	Расход (кг/м ²)	Толщина слоя (мм)	Укладка
Разметочная краска	PORPLASTIC X990/ PORPLASTIC X992	20-30 г/пог.м	0,1 - 0,2	распылителем
УФ-стойкий лак (по выбору)	PORPLASTIC S620	0,25 – 0,3	0,1 - 0,2	распылителем, в 2 слоя
Износостойкий слой	PORPLASTIC T770 PORPLASTIC EPDM (1 - 3 мм)	1,2 – 1,6 6 – 8	6 - 8	укладчиком
Эластичный слой	PORPLASTIC T770 или T776 резиновая крошка (1 – 4 мм)	1,0 – 1,5 6 - 8	9 - 12	укладчиком
Грунтовка	PORPLASTIC P270 для асфальта PORPLASTIC P274 для бетона, малых площадей	0,15 - 0,2 0,1 - 0,2	ок. 0,1 ок. 0,1	валиком или безвоздушным распылителем валиком или безвоздушным распылителем



Область применения

- Спортсооружения для игровых видов спорта
- Сооружения многоцелевого назначения
- Многофункциональные игровые площадки
- Школьные спортивные сооружения
- Тренировочные беговые и разминочные дорожки



Технические характеристики

Свойства	Протестировано	Результат	Норма
Предел прочности на разрыв	DIN V 18035-6	0,5 Н/мм ²	≥ 0,3 Н/мм ²
Относительное удлинение на разрыв	DIN V 18035-6	57 %	≥ 40 %
Стандартная деформация	DIN V 18035-6	0°C: 2,5 мм 23°C: 2,7 мм 40°C: 2,9 мм	≤ 4,0 мм (при 0 - 40°C)
Снижение упругости	DIN V 18035-6	0°C: 48 % мм 23°C: 51% мм 40°C: 53% мм	> 45 % (при 0 - 40°C)
Толщина	DIN V 18035-6	20,3 мм	≥ 20 мм
Относительное сопротивление истирианию	DIN V 18035-6	7,7	≥ 5,0
Водопроницаемость	DIN V 18035-6	0,24 см/с	≥ 0,01 см/с
Коэффициент трения	DIN V 18035-6	мокрый: 0,57 сухой: 0,74	≥ 0,5 ≤ 0,8
Сопротивление воздействию шипов	DIN V 18035-6	класс 1-2	класс 2
Остаточный отпечаток	DIN V 18035-6	0,61 мм	≤ 1,0 мм
Старение	DIN V 18035-6	соответствует	соответствует
Соответствие требованиям по охране окружающей среды	DIN V 18035-6 Таблица 6	соответствует	Предельные нормы по содержанию DOC, EOx, тяж. металлов, запахов

Примечание: дополнительную информацию по материалу можно найти в технической инструкции по описанию материала или обратиться в нашу техническую службу. Указанная техническая информация носит ориентировочный характер и исключает возможность предъявления претензий любого характера производителю. Действительна последняя редакция технической инструкции, которую можно найти на сайте PORPLASTIC по адресу www.porplastic.de либо запросить непосредственно на предприятии PORPLASTIC. Информация представлена по состоянию на декабрь 2012, мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Поставщик:



ООО "Невэласт"

г. Санкт-Петербург, Невский пр-т 151
тел. (812) 983-78-79 nevaelast@yandex.ru

PORPLASTIC Sportbau von Cramm

Hohenneuffenstr. 14 • D-72622 Nürtingen
Tel.+49-7022-244500 • info@porplastic.de